

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-017090

(43)Date of publication of application : 18.01.2000

(51)Int.Cl.

C08J 5/24
C08K 5/21
C08K 5/31
C08L 63/00

(21)Application number : 10-184158

(71)Applicant : TORAY IND INC

(22)Date of filing : 30.06.1998

(72)Inventor : KONDO HARUHIKO
KISHI HAJIME

(54) PREPREG AND FIBER-REINFORCED COMPOSITE MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a fiber-reinforced composite material suitably employable as a structural material for an airplane in particular which not only has a high compression strength but also is excellent in resistance to heat and environment and in durability by providing a prepreg comprising a reinforcing fiber consisting of a single fiber having a substantially completely round cross section and a matrix resin excellent in adhering to the fiber.

SOLUTION: The objective prepreg comprises a reinforcing fiber consisting of a single fiber having a substantially completely round cross section impregnated with an epoxy resin composition containing at least the following constituents [A], [B] and [C]: [A]: An epoxy resin composition containing at least 60 pts.wt., based on 100 pts.wt. of the epoxy resin composition, of a tetraglycidylamine-based epoxy resin. [B]: A granular dicyanodiamide. [C]: A urea compound. The fiber-reinforced composite material is obtained by molding the prepreg.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 19.05.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-17090

(P2000-17090A)

(43) 公開日 平成12年1月18日 (2000.1.18)

(51) Int. Cl.	識別記号	F I	キーワード (参考)
C 0 8 J 5/24	C F C	C 0 8 J 5/24	C F C 4 F 0 7 2
C 0 8 K 5/21		C 0 8 K 5/21	4 J 0 0 2
5/31		5/31	
C 0 8 L 63/00		C 0 8 L 63/00	C

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願平10-184158	(71) 出願人	000003159 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
(22) 出願日	平成10年6月30日 (1998.6.30)	(72) 発明者	近藤 晴彦 愛媛県伊予郡松前町大字御井1515番地 東 レ株式会社愛媛工場内
		(72) 発明者	岸 聡 愛媛県伊予郡松前町大字御井1515番地 東 レ株式会社愛媛工場内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プリブレグおよび繊維強化複合材料

(57) 【要約】

【課題】 単繊維の断面形状が実質的に真円状の補強繊維と、該繊維との接合に優れたマトリクス樹脂よりなるプリブレグを提供することにより、高い圧縮強度を有する一方で、耐熱性、耐環境性、耐久性にも優れ、特に航空機用構造材料に好適に使用できる繊維強化複合材料を得ること。

【解決手段】 少なくとも次の構成要素 [A]、[B]、[C] を含むエポキシ樹脂組成物が、単繊維の断面形状が実質的に真円状である補強繊維に含浸されてなることを特徴とするプリブレグおよび、該プリブレグが成形されて得られる繊維強化複合材料。

[A] : エポキシ樹脂配合物 100重量部に対して、テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂が 60重量部以上配合されるエポキシ樹脂配合物

[B] : 粒子状ジシアンジアミド

[C] : ウレア化合物

(2)

特開2000-17090

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも次の構成要素〔A〕、〔B〕、〔C〕を含むエポキシ樹脂組成物が、単繊維の断面形状が実質的に真円状である補強繊維に含浸されてなることを特徴とするプリプレグ。

〔A〕：エポキシ樹脂配合物100重量部に対して、テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂が60重量部以上配合されるエポキシ樹脂配合物

〔B〕：粒子状シランジアミド

〔C〕：ウレタ化合物

【請求項2】前記構成要素〔A〕において、テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂の配合量がエポキシ樹脂配合物100重量部に対して60～97重量部であり、さらに構成要素〔A〕には、テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂が3～40重量部配合されていることを特徴とする請求項1に記載のプリプレグ。

【請求項3】前記テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂が、ビスフェノール型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、オキサゾリドン環を有するエポキシ樹脂から選ばれる少なくとも一種のエポキシ樹脂であることを特徴とする請求項2に記載のプリプレグ。

【請求項4】前記エポキシ樹脂組成物には、ジアミノジフェニルスルホンが含まれることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のプリプレグ。

【請求項5】前記エポキシ樹脂組成物には、熱可塑性樹脂が含まれることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載のプリプレグ。

【請求項6】前記エポキシ樹脂組成物には、エラストマーが含まれることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載のプリプレグ。

【請求項7】前記エポキシ樹脂組成物には、気機粒子が含まれることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載のプリプレグ。

【請求項8】請求項1～7のいずれかに記載のプリプレグを積層し、100～140℃で加熱することにより硬化して成形されてなる繊維強化複合材料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、優れた強度特性、耐熱性、耐環境性を有した繊維強化複合材料を製造するに当たって好適なプリプレグ、および該プリプレグを積層および加熱により硬化して成形されてなる、特に航空機用構造材料に好ましく適用できる繊維強化複合材料に関するものである。

【0002】

【従来の技術】比強度、比弾性率に優れる炭素繊維を補強繊維に、該炭素繊維と濡れ性、接着性が良好なエポキシ樹脂をマトリクス樹脂に使用する炭素繊維強化複合材

2

料は、優れた力学特性を有することから、航空・宇宙分野、スポーツ・レジャー分野、土木・建築分野などにおいて広汎な用途に使用されており、これら用途に要求される特性を付与するため、これまでに多様なエポキシ樹脂組成物が創案されており、炭素繊維と組み合わせることにより数々の有用なプリプレグ、中間素材、複合材料が製造されている。なかでも航空機用途においては、構造材料として使用する複合材料に高いレベルの性能を要求するが多い。

10 【0003】繊維強化複合材料を、航空機の構造材料に適用するに当たっては、強度特性においては特に圧縮強度を高めることを考慮すべきであり、また同時に耐熱性、耐環境性、耐衝撃性などの特性も高める必要がある。このための手段として、まず繊維強化においては、圧縮強度や引張強度の高い補強繊維を使用することが必要であり、一方マトリクス樹脂においては、マトリクス樹脂自体に高い剛性をもたせるとともに適度な靱性も確保することが必要である。さらには補強繊維とマトリクス樹脂との接着性をできる限り高くすることにより、それら素材の特性を協同せしめることで、圧縮強度などの強度特性をはじめ、耐熱性、耐環境性、耐衝撃性などの特性が効果的に発現されるようにすることが必要である。

【0004】テトラグリシジル型エポキシ樹脂と、硬化剤としてジアミノジフェニルスルホンをマトリクス樹脂としたプリプレグは、炭素繊維とマトリクス樹脂とが高い接着性を発現することから、従来より航空機構造材料を製造する際に常用されてきた。ところが、かかる樹脂組成物は、プリプレグを硬化せしめて成形品にするときの加熱に要する温度が約180℃と高く、多量のエネルギーを加熱に要してしまうため、航空機用構造材料に適用できるような高い強度特性を有する繊維強化複合材料が成形後に得られる一方で、成形品を製造する際には、従来より大幅な省エネルギー化が実現できるプリプレグが強く望まれている。

【0005】補強繊維については、その単繊維の断面形状が、真円状、楕円状、卵状、豆状、三つ葉状などさまざまなものがあるなかで、断面形状が実質的に真円状のものが、使用する樹脂の量を最小化でき、かつ、負荷荷重応力を分散させる効果も現れることから強度特性の面で好ましいが、繊維の所謂アンカー効果は低減してしまうため、繊維とマトリクス樹脂との接着性が低下し、結果として強度特性の良好な複合材料が得られないという問題があった。

【0006】これら相反する効果を両立させ、できるだけ強度特性の高い複合材料を得ようとしている例として、特開平8-81572号公報に、繊維方向に対して直角な断面に炭素繊維の単繊維同志が密に充填されたプリプレグを製造するために、単繊維の断面形状がほぼ真円状の炭素繊維と、ビスフェノールA型エポキシ樹脂

50

(3)

特開2000-17090

3

をジアミノジフェニルスルホンで変性した変性エポキシ樹脂に、硬化剤としてジシアンジアミド、さらに硬化触媒としてジクロロフェニルウレアを使用したマトリクス樹脂とからなるブリブレグが開示されているが、かかるブリブレグから製造された複合材料は、樹脂が乾燥している状態では炭素繊維とマトリクス樹脂との間に発現される接着性は充分に高く、複合材料の強度特性も良好であるが、一旦樹脂が吸湿すると接着性が発現されなくなり、このとき荷重をかけると、炭素繊維とマトリクス樹脂との界面領域における割離が生じ、複合材料が損壊するという問題があり、強度特性と耐湿性の双方が要求される航空機用構造材料には適用が困難であった。

【0007】発明者らは、断面形状が実質的に真円状である補強繊維と、該補強繊維と強固に接着するエポキシ樹脂組成物よりなるブリブレグから、従来より大幅に低い消費エネルギーで繊維強化複合材料が成形されて得られ、またこの繊維強化複合材料が、高度な強度特性、耐熱性、耐環境性が要求される航空機用構造材料にも問題なく適用できることを見出し、本発明に至った。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、断面形状が実質的に真円状である補強繊維を使用し、湿熱環境においても、補強繊維とマトリクス樹脂との高い接着性が保持でき、従来より低い消費エネルギーで成形品の製造ができ、また成形されて得られた繊維強化複合材料が、特に航空機用構造材料に強く所望される高度な強度特性、耐熱性、耐環境性を発現し得るブリブレグを提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため、本発明のブリブレグは次の構成を有する。すなわち、少なくとも次の構成要素【A】、【B】、【C】を含むエポキシ樹脂組成物が、単繊維の断面形状が実質的に真円状である補強繊維に含浸されてなることを特徴とするブリブレグである。

【0010】【A】：エポキシ樹脂配合物100重量部に対して、テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂が60重量部以上配合されるエポキシ樹脂配合物

【B】：粒子状ジシアンジアミド

【C】：ウレア化合物

また、前記課題を解決するため、本発明の繊維強化複合材料は次の構成を有する。すなわち、前記ブリブレグを積層し、100～140℃で加熱することにより硬化して成形されてなる繊維強化複合材料である。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明をさらに詳細に説明する。

【0012】本発明は、航空機用構造材料に代表される大スケールの材料を製作するに当たって好適に用い得るブリブレグと該ブリブレグが成形されてなる繊維強化複

4

合材料に関するものである。

【0013】成形後に得られる複合材料の強度特性を極力高め、航空機用構造材料に要求されるような高度の特性を賦与するために、本発明のブリブレグには単繊維の断面形状が実質的に真円状である補強繊維を使用することが必要である。かかる補強繊維の単繊維断面の直径については、5～9μmが良く、より好ましくは6～8μmが良い。断面の直径が5μm未満であると、硬化剤微粒子が補強繊維中に進入し難くなるため、マトリクス樹脂との接着性が低下し、9μmを超えると、補強繊維とマトリクス樹脂との総接触面積が小さくなり、両者間の接着性が低下してしまう。なお、ここでいう断面形状が実質的に真円状であるとは、通常、断面形状に外接する円の半径Rと内接する円の半径rとの比R/rが1～1.1であることを意味する。

【0014】またその補強繊維は、その樹脂含浸ストランド引張強度（以下、引張強度と称する）が4GPa以上のものが好ましい。引張強度が4GPa未満では、得られる複合材料の強度特性が不十分となり、航空機用構造材料などへの適用が困難になる場合がある。ただし前記補強繊維は、その引張強度が最大10GPa程度あれば本発明の効果を奏するに充分であることが多い。また、前記補強繊維は、エポキシ樹脂との接着性と強度特性の観点から炭素繊維が好ましいが、その他炭化ケイ素繊維や、ガラス繊維、アラミド繊維、ポウ素繊維、高強度ポリエチレン繊維などでも、これらの複合糸でも良い。また補強繊維による成形材料としてはそれぞれを単独の繊維として混練したものも好適に使用できる。

【0015】本発明における構成要素【A】の主成分としては、グリシジルエーテル型エポキシ樹脂やグリシジルアミン型エポキシ樹脂などのグリシジル型エポキシ樹脂の内、後者のグリシジルアミン型エポキシ樹脂が、補強繊維との接着性を向上させる観点から有効であり、なかでも、モノマー1分子に相当する繰返し単位（以下、繰返し単位と称する）内に2個のグリシジルアミノ基が存在するグリシジルアミン型エポキシ樹脂、すなわち、テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂がより効果的である。繰返し単位内に存在するグリシジルアミノ基が1個のものは、補強繊維とマトリクス樹脂との接着性に劣る傾向にあり、繰返し単位内に存在するグリシジルアミノ基が3個以上のものは、マトリクス樹脂の靱性が劣るため、結果として高い耐衝撃性を有した複合材料が得られない。

【0016】テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂としては、テトラグリシジルメタキシレンジアミン、テトラグリシジルジシアミノジフェニルメタン、テトラグリシジルビスアミノメチルシクロヘキサン、テトラグリシジルアミノフェニルジイソプロピルベンゼンなど、またはこれらの混合物が挙げられるが、なかでもテトラグリシジルジシアミノジフェニルメタンは、補強繊維とマト

(4)

特開2000-17090


5

リクス樹脂との接着性を高める効果が顕著であり、得られる複合材料の強度特性、耐熱性、耐環境性を向上させることから、好ましく用いることができる。

【0017】かかる樹脂の配合量は、エポキシ樹脂配合物100重量部に対して、60重量部以上配合されていることが必要であり、好ましくは70重量部以上、より好ましくは80重量部以上が良い。配合量が60重量部未満であると、得られる複合材料を水中に浸した際などに、補強繊維とマトリクス樹脂との界面領域に水分が浸入してしまうと、その界面領域における接着力を保持できなくなり、複合材料の強度特性を損ねることになる。なお、後述するテトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂を構成要素【A】に配合して含む場合には、構成要素【A】におけるテトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂の配合量は97重量部以下とする。

【0018】また前記構成要素【A】には、前記テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂と共に、次のようなテトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂が必要に応じて配合される。

【0019】すなわち、ビスフェノールA型エポキシ樹脂（ビスフェノールAを前駆体とするエポキシ樹脂）、ビスフェノールF型エポキシ樹脂（ビスフェノールFを前駆体とするエポキシ樹脂）、ビスフェノールS型エポキシ樹脂（ビスフェノールSを前駆体とするエポキシ樹脂）



ここで、 R_1 、 R_2 、 R_3 は酸素を含み得る炭化水素基であって、 R_1 と R_3 については同一であっても異なっても良く、また炭化水素基中にビスフェノール基（ $-O-Ph-CR_2-Ph-O-CH_2CH(OH)CH_2-$ ； $Ph=C_6H_5$ 、 $R=CH_3$ 、または H ）を含むものが一般的である。

【0022】オキサゾリドン環を有するエポキシ樹脂は、特開平5-43655号公報に示される方法によって、3級アミン、4級アンモニウム塩、ホスホニウム化合物、リチウム化合物等の触媒存在下で、イソシアネート化合物とエポキシ化合物を反応させることにより得ることができる。イソシアネート化合物としては、イソホロンジイソシアネート、キシレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートなど、またはこれらの混合物が挙げられ、またエポキシ化合物としては、ビスフェノールAジグリシジルエーテル、ビスフェノールFジグリシジルエーテル、ビスフェノールSジグリシジルエーテルなど、またはこれらの混合物が挙げられる。

【0023】前記テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂

6

* 脂)などのビスフェノール型エポキシ樹脂や、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂（クレゾールノボラックを前駆体とするエポキシ樹脂）、フェノールノボラック型エポキシ樹脂（フェノールノボラックを前駆体とするエポキシ樹脂）などのノボラック型エポキシ樹脂、その他、テトラグリシジルエーテル型エポキシ樹脂（テトラフェノールを前駆体とするエポキシ樹脂）、トリグリシジルエーテル型エポキシ樹脂（トリフェノールを前駆体とするエポキシ樹脂）、レゾルシノール型エポキシ樹脂（レゾルシノールを前駆体とするエポキシ樹脂）、ナフタレン型エポキシ樹脂（ジヒドロキシナフタレンを前駆体とするエポキシ樹脂）、ビスフェニル型エポキシ樹脂（ジヒドロキシビスフェニルを前駆体とするエポキシ樹脂）、フルオレン型エポキシ樹脂（ビスヒドロキシフルオレンを前駆体とするエポキシ樹脂）、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂（ジシクロペンタジエンとフェノールの縮合物からなるエポキシ樹脂）、オキサゾリドン環を有するエポキシ樹脂など、またはこれらの混合物である。

【0020】ここで、オキサゾリドン環を有するエポキシ樹脂は一般に次の構造化学式で表される。

【0021】

【化1】

脂)以外のエポキシ樹脂の中で、ビスフェノール型エポキシ樹脂は、補強繊維との接着性を高いまま保持しつつ、樹脂の靱性を改善するため好ましく、またノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂は、得られる複合材料の耐熱性、耐環境性を保持しながらブリブレッグのタックを適度に抑制する効果があるためテトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂として、特に好ましく用いられる。

【0024】さらにまたテトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂として、前記した、オキサゾリドン環を有するエポキシ樹脂を用いると、補強繊維との接着性がさらに高まり、圧縮強度などの強度特性、耐熱性、耐環境性がより優れた繊維強化複合材料を得ることができ好ましい。

【0025】なおこれらテトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂が、前記構成要素【A】に配合される量はできる限り少ない方が良く、エポキシ樹脂配合物100重量部に対して、3〜40重量部、好ましくは3〜30重量部が良く、より好ましくは3〜20重量部が良い。

【0026】本発明における構成要素【B】は、粒子状

(5)

特開2000-17090

7

ジシアンジアミドである。本発明においては、ジシアンジアミド（以下、DICYと称する）を硬化剤として配合するのが有効である。

【0027】DICYは、アミン系硬化剤に属する微粒子状の化合物であり、低温領域ではバルクに相当するエポキシ樹脂組成物に難溶であるが、100℃以上になると溶解し、エポキシ樹脂との反応を開始する。このため、DICYを硬化剤に使用したエポキシ樹脂組成物やプリプレグは、特に貯蔵安定性が良好である。またDICYの、エポキシ樹脂配合物100重量部に対する配合

量は2～10重量部が良く、より好ましくは4～8重量部が良く、さらに好ましくは5～7重量部が良い。かかる配合量が2重量部より少ないと、補強繊維とマトリクス樹脂との接着性が低下気味となり、配合量が10重量部を超えると、マトリクス樹脂の吸湿性が増し、得られる複合材料の耐熱性、耐環境性が低下してしまう。

【0028】DICY粒子の平均粒子径は1～15μmが良く、より好ましくは3～13μm、さらに好ましくは5～10μmが良い。DICY粒子の平均粒子径が1μm未満であると、DICYのエポキシ樹脂組成物への溶解が促進され過ぎ、室温付近の温度でも、硬化反応が進行してしまうことがあり、エポキシ樹脂組成物やプリプレグの貯蔵安定性が損なわれてしまい、またDICY粒子の平均粒子径が15μmより大きいと、プリプレグを製造する際などに、補強繊維に加圧、加熱しながら樹脂と共に粒子を含浸せしめても、補強繊維束中にDICYが進入しにくくなることで補強繊維とマトリクス樹脂との接着性が充分に発現されなくなり、成形後に圧縮強度などの強度特性に優れた複合材料を得ることができない。

【0029】またDICYの他、ジアミノジフェニルスルホン（以下、DDSと称する）を、硬化剤としてDICYと併用することで、補強繊維とマトリクス樹脂とがより強固に接着するようになる。特に、エポキシ樹脂配合物100重量部に対して、DICYを3～5重量部、DDSを5～15重量部配合したエポキシ樹脂組成物からなるプリプレグは、補強繊維との間に顕著な接着効果を実現することによって圧縮強度などの強度特性、耐熱性、耐環境性がより優れた繊維強化複合材料を得ることができる。

【0030】DDSとは、芳香族アミン系硬化剤に属する微粒子状化合物であり、芳香環上のアミノ基の置換位置により、構造異性体が存在する。本発明においては、いずれの異性体も使用することができるが、異性体の種類を変えることにより、マトリクス樹脂、および得られる複合材料の特性を制御することができる。例えば、4,4'-DDSでは特に耐熱性が優れたものとなり、3,3'-DDSは特に剛性が優れたものになる。DDSの平均粒子径は、DICYと同様の理由により、1～15μmが良く、より好ましくは5～13μm、さらに

8

好ましくは8～13μmが良い。

【0031】本発明における構成要素【C】は、ウレア化合物である。ウレア化合物を硬化促進剤として使用すると、貯蔵安定性と、補強繊維との接着性の両特性に優れたエポキシ樹脂組成物を得ることができる。ここに硬化促進剤として、ウレア化合物の代わりに、3級アミン化合物を用いると、エポキシ樹脂組成物やプリプレグの貯蔵安定性が損なわれ、イミダゾール化合物を用いると、補強繊維とマトリクス樹脂との接着性が低下する傾向がある。

【0032】ウレア化合物としては、3-フェニル-1,1-ジメチルウレア、3-(3-クロロフェニル)-1,1-ジメチルウレア（以下、DCMUと称する）、3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチルウレア（以下、HDI2と称する）など、またはこれらの混合物が挙げられる。またウレア化合物の、エポキシ樹脂配合物100重量部に対する配合量は、2～10重量部が良く、より好ましくは3～8重量部、さらに好ましくは4～6重量部が良い。ウレア化合物の配合量が2重量部未満であると、補強繊維とマトリクス樹脂との接着性が低下する傾向にあり、10重量部を超えると、硬化促進作用が過度となってしまう、エポキシ樹脂組成物やプリプレグの貯蔵安定性が損なわれてしまう。

【0033】さらに本発明によるエポキシ樹脂組成物には、プリプレグにおける、樹脂が未硬化の状態におけるレオロジー特性の制御、マトリクス樹脂の剛性や靱性の向上、タックの制御、補強繊維とマトリクス樹脂との接着性向上などの改良効果をもたせるために、前述した成分のほか、次に述べる熱可塑性樹脂、エラストマー、無機粒子を改良剤として配合することが好ましい。

【0034】熱可塑性樹脂としては、ポリアセタール、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリアリーレンオキシド、ポリアリーレート、ポリイミド、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルスルホン、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリ酢酸ビニル、ポリスチレン、ポリスルホン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリヒドロキシエーテル、ポリビニルアセタール、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルホルマール、ポリフェニレンオキシド、ポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレンスルフィド、ポリプロピレン、ポリペンシイミダゾール、ポリメタクリル酸メチルなどが挙げられる。

【0035】これら熱可塑性樹脂は、各々単独で配合することも、また複数種を同時に配合することもできるが、中でもポリアミド樹脂は、マトリクス樹脂の靱性を改善し、得られる複合材料の耐衝撃性を向上させるため好ましく、ポリイミド樹脂およびポリエーテルスルホン樹脂は、マトリクス樹脂の剛性を高く保持したまま、補強繊維とマトリクス樹脂との接着性を強固にし、得られ

(6)

特開2000-17090

9

る複合材料の圧縮強度を大きく向上させるため、特に好ましく用いられる。

【0036】またこれら熱可塑性樹脂の配合量は、エポキシ樹脂配合物100重量部に対して、5～20重量部が良く、より好ましくは5～15重量部、さらに好ましくは5～12重量部が良い。5重量部未満では、前記した改良効果が充分に発揮されず、20重量部を超えると耐熱性が損なわれてしまう。

【0037】またエラストマーについては、液体状のものでも、固体状のものでも良いが、後者の方がマトリクス樹脂の剛性を保持する観点から、好ましく用いられる。固体状のエラストマーであるアクリロニトリル-ブタジエンゴムは、エポキシ樹脂との相溶性に優れることから好ましく用いられる。かかるエラストマーが、アミノ基やカルボキシル基などの、エポキシ基と反応する官能基を有するものであると、マトリクス樹脂の剛性を向上させるため、より好ましい。エラストマーの具体例としては、前記アクリロニトリル-ブタジエンゴムの他、ウレタンゴム、スチレン-ブタジエンゴムなど、またはこれらの混合物が挙げられる。またエラストマーの配合量としては、エポキシ樹脂配合物100重量部に対して、1～5重量部が良く、より好ましくは2～3重量部が良い。1重量部未満では、前記した改良効果が充分に発揮されず、5重量部を超えるとマトリクス樹脂の剛性が損なわれてしまう。

【0038】なおエラストマーには、特殊な形態を有したものと、アクリロニトリル-ブタジエンゴム、ウレタンゴム、スチレン-ブタジエンゴムなど、またはこれらの混合物よりなるコア成分と、ポリアクリレート、ポリアクリロニトリル、ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチルなど、またはこれらの混合物よりなるシェル（コア成分の表面被覆）成分より構成される、コア/シェル型のエラストマーが、エポキシ樹脂組成物中への分散性が良好なことから好ましく用いられる。特に前記ゴムの架橋物よりなるエラストマーをコア成分に、ポリアクリレート、ポリアクリロニトリル、ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチルなど、またはこれらの混合物をシェル成分に用いたコア/シェル型エラストマーは、マトリクス樹脂の剛性を顕著に高めることから、特に好ましく用いられる。

【0039】さらにまた無機粒子としては、アルミナ、カーボンブラック、カオリンクレー、グラファイト、ケイ酸アルミニウム、酸化スズ、酸化チタン、三酸化アンチモン、三酸化モリブデン、シリカ、ジルコニア、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、ス멕タイト、セリサイト、タルク、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、フェライト、マイカ、モンモリロナイト、酸化モリブデンなど、またはこれらの混合物が挙げられる。なかでもシリカ粒子は、エポキシ樹脂組成物に所謂チキソロピー性を効果的に付与するため好ましい。またシリカ

10

粒子には、二酸化ケイ素を基本骨格とし、粒子の表面がシラノール基で覆われている親水性タイプのものと、シラノール基の水素がアルキル基、シリル基等で置換されている疎水性タイプのものがあるが、後者の方がマトリクス樹脂に耐水性などの耐環境性を付与し得る観点から好ましく用いられる。

【0040】これら無機粒子の配合量は、エポキシ樹脂配合物100重量部に対して、2～10重量部が良く、より好ましくは2～7重量部が良い。2重量部未満では、樹脂の剛性を高める効果が充分に発揮されず、10重量部を超えるとブリブregのドレープが損なわれてしまう。

【0041】本発明によるエポキシ樹脂組成物をマトリクス樹脂として用いることにより、通常は、マトリクス樹脂との接着性に劣る、断面形状が真円状の補強繊維を用いても、マトリクス樹脂との間に高い接着性を発現することができる。また単繊維の断面形状が真円状の補強繊維を使用することによって、ボイドの発生など、望ましくない現象を排除でき、補強繊維分率を可能な限り高め得る一方で、局部への応力集中も緩和できることから、圧縮強度などの強度特性に優れた、高品位かつ大スケールの複合材料を得ることができる。また、その接着性は複合材料を長時間水中に浸漬した状態でも十分に強固なままに保持される。

【0042】本発明のブリブregは、前記エポキシ樹脂組成物を先ず加熱して溶融せしめて後、樹脂が未硬化の間に成型紙上に均一に塗布して樹脂フィルムを製し、その樹脂フィルムで補強繊維を両面から挟み込み、次いで樹脂を加圧、加熱しながら含浸させる方法などによって製造される。このときの補強繊維の形態や配列については、一方向に引き揃えられた長繊維、織物、組み紐、トウ、ニット、マットなどから、使用する部位や用途に応じて自由に選択することができる。またこのときの加熱温度については90～150℃が好ましい。加熱温度が90℃未満であると、補強繊維への樹脂の含浸が不完全になり、ブリブregのタックが過多になり取り扱い性が悪くなる。また150℃を超えると、補強繊維への樹脂の含浸は完全となるが、含浸の最中に樹脂の硬化反応が進行してしまうため、ブリブregのドレープが損なわれてしまう。またブリブregにおける補強繊維分率は、50～80重量%が好ましい。補強繊維分率が50重量%未満であると、得られる複合材料において、圧縮強度などの強度特性が不足気味となり、また80重量%を超えると補強繊維単糸同士が擦れ合うことによって繊維が疲労し、耐久性の良好な複合材料が得られない。

【0043】こうして得られたブリブregは、室温での貯蔵安定性に優れており、室温下で1週間程度放置しても、タックやドレープの経時による変化は僅かであり、極めて取り扱いが容易である。

【0044】ブリブregから複合材料を製造する方法に

(7)

特開2000-17090

11

は、繊維の方向を少しずつ変えて、疑似的に等方性を持たせるようにして積層し、その後加熱することにより硬化せしめる方法が好ましく採用される。ここでの加熱温度は、100～140℃が好ましい。加熱温度が100℃未満であると、マトリクス樹脂の硬化反応が不完全となり、得られる複合材料の耐熱性、耐環境性が不足気味となり、140℃を超えると、成形温度から室温まで冷却したときの熱収縮が無視できなくなり、この熱収縮を起した箇所が複合材料における欠陥部位となり、局部に過大な応力が集中することの多い、航空機の主翼、尾翼、胴体などの1次構造材料や、前輪ドア、方向舵、スポイラなどに代表される、大スケールの構造材料に複合材料を適用した場合、耐環境性に劣ったものとなってしまう好ましくない。また成形時の加熱に要するエネルギーも増大してしまうため、好ましくない。

【0045】本発明における各材料の評価方法は、次の各項に示すとおりである。

(1) DICY、DDS粒子の平均粒子径の測定
DICY、DDS粒子を室温で真空乾燥して、含有水分率を0.2重量%以下とした後、粒度計を用いて粒子の平均粒子径を測定する。後述する実施例では粒度計として、レーザー回折式粒度計(島津製作所(株)製 SALD-200A型)を用い、粒子を球体と想定して、その直径を平均粒子径として求めた。

10

*【0046】(2) 繊維繊維の物性評価

繊維繊維を繊維方向に垂直な方向から切断した後、その断面を走査型電子顕微鏡で拡大して写真撮影し、観察される断面形状に外接する半径Rの円と内接する半径rの円を描き、それら半径の比、 R/r を断面の変形度とし、外接円の半径と内接円の半径の和、 $R+r$ を断面の直径とする。

【0047】後述する実施例では、走査型電子顕微鏡として日立製作所(株)製 S-4000型を用い、倍率1万倍、加速電圧15kVの条件下で、単繊維断面の拡大写真を得た。

【0048】さらに引張強度については、JIS R7601に準拠して測定する。

【0049】

【実施例】以下、実施例によって本発明をより具体的に説明する。

【0050】(実施例1)次に示す(1)～(3)の手順で、エポキシ樹脂組成物、プリプレグ、炭素繊維強化複合材料を製造し、(4)に示す測定法で複合材料の圧縮強度を測定した。

【0051】(1) エポキシ樹脂組成物の調整

下記原料をニーダーを用いて混練し、エポキシ樹脂組成物を調整した。

【0052】

テトラグリンジルアミン型エポキシ樹脂	60重量部
(住友化学(株)製 ELM434)	
ビスフェノールA型エポキシ樹脂	40重量部
(東都化成(株)製 YD-128)	
DICY	4重量部
DCMU	5重量部
PES(ポリエーテルスルホン)	12重量部
(住友化学(株)製 Victrex(登録商標)グレード5003P)	

ここで、次の方法で測定して、この樹脂組成物の吸湿時の剛性値として1050MPaを得た。

【0053】まず、この樹脂組成物より、厚さ2mmの樹脂板をオープンを用いて加熱硬化法により作成する。次にこれを長さ55mm、幅10mmの大きさに切り出し、次いで100℃の沸騰水に約20時間浸漬した後、沸騰水より取り出し、動的粘弾性法により82℃における樹脂板の剛性率を測定し、吸湿時の樹脂の剛性率とする。なお、ここでは動的粘弾性法による測定装置として、レオメトリック社製AERSを使用した。

【0054】(2) プリプレグの製造

繊維材として、東レ株式会社製炭素繊維「トレカ」(登録商標)T700S(単繊維断面の変形度:1.05、単繊維断面の直径:7μm、引張強度:4.9GPa)を用い、一方向に引き揃えた炭素繊維を、予め船型紙に塗布しておいたエポキシ樹脂フィルムで繊維を挟み込むようにして両面から覆い、加圧、加熱して樹脂を含浸せしめながらシート状プリプレグを製造した。

40

【0055】また、このとき100℃における樹脂組成物の粘度は約15Pa・sであり、得られたプリプレグのタックとドレープは良好であった。

【0056】(3) 炭素繊維強化複合材料の製造

シート状プリプレグを、6層構成になるよう一方向に積層した後、オートクレーブ内で、圧力0.294Pa、温度135℃の条件下、120分間徐々に硬化せしめて炭素繊維強化複合材料を製造した。

【0057】(4) 複合材料の圧縮強度の測定

得られた複合材料からJIS K7076のA法試験片の形状および寸法で試験片を切り出し、続いてこの試験片を71℃に調節した温水に14日間浸漬した後、この試験片を取り出し、雰囲気温度82℃に調節した恒温槽内で0°圧縮強度を測定し、その値として1030MPaを得た。

【0058】この実施例1で得られた複合材料は、航空機の構造材料に適用できる基準(上(4)に示す測定法で複合材料の0°圧縮強度>1000MPa)を満たし

50

(8)

特開2000-17090

13

14

ていた。

【0059】実施例2～8、比較例1～5については、実施例1の手順に従って、エポキシ樹脂組成物、グリブレグ、炭素繊維強化複合材料を製造し、得られた複合材料を評価した。

【0060】実施例1～8の結果を表1に、比較例1～5の結果を表2に示す。

【0061】これら表より、エポキシ樹脂配合物に、テ*

*トラグリシジルアミン型エポキシ樹脂が60重量部以上配合されるものに限り、圧縮強度が高くなっており、オキサゾリドン環を有するエポキシ樹脂を配合するとさらに圧縮強度が高められ（実施例5、7）、また硬化剤としてDICYと4、4'-DDSを併用することによっても圧縮強度が高められることが判る（実施例6）。

【0062】

【表1】

			実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8
マトリクス樹脂組成物	エポキシ樹脂組成物	ELM24	60	70	80	90	70	80	65	65
		ELM103	-	-	-	-	-	-	-	-
		WFO163	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ep-154	-	-	-	-	-	-	-	25
		XAC4152	-	-	-	-	30	-	28	-
		YD-128	40	30	20	10	-	20	10	18
	硬化剤	DICY	4	4	4	4	4	4	4	4
		4,4'-DDS	-	-	-	-	-	8	-	-
	硬化剤	DCMI	5	5	5	5	5	5	5	5
		ID12	-	-	-	-	-	-	-	-
	硬化剤	PEI	-	9	-	10	8	-	5	5
		PES	12	-	8	-	-	5	-	-
アブリレグ	材料強度 引張率 (MPa)		1650	1050	1050	1050	1020	1040	1030	1020
	試験条件	圧力 (MPa)	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294
		温度 (°C)	135	135	135	120	120	120	135	135
		時間 (min)	120	120	80	60	60	90	90	90
	複合材料圧縮強度 (MPa)		1020	1090	1120	1150	1230	1240	1210	1080

【表2】

(9)

特開2000-17090

15

16


		比較例1	比較例2	実施例3	実施例4	実施例5
マトリクス樹脂組成物	エポキシ樹脂配合物	ELM24	-	-	80	50
		ELM100	80	-	-	50
		MT0163	-	70	-	-
		Ep-154	-	-	-	-
		XAC4152	-	-	-	-
		YD-128	20	10	20	-
	硬化剤	DICY	4	4	4	4
		4,4'-DCE	-	-	-	-
	硬化促進剤	DCMI	5	5	-	5
		ED12	-	-	5	-
改質剤	PEI	-	9	-	10	5
	PEG	10	-	10	-	-
	ガラスフレーク	Y1972 樹脂	980	980	1000	1010
		剛性率 (MPa)	980	980	1000	1010
		(45°C時)	980	980	1000	1010
製造条件	圧力 (MPa)	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294
	温度 (°C)	135	135	135	135	135
	時間 (min)	120	120	120	120	120
	重合材料圧縮強度 (MPa)	680	720	780	780	780

注) 表中数値は、エポキシ樹脂配合物100重量部に対する重合部数を示す。 * 【化4】

【0063】なお、表1、2において、アルファベットで略記した化合物は、それぞれ次に示す名称、化学構造式のものである。


【0064】ELM434：テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂（住友化学（株）製）

【化2】




ELM100：グリシジルアミン型エポキシ樹脂（住友化学（株）製）


【化3】



MT0163：テトラグリシジルエーテル型エポキシ樹脂（チバ（株）製）




YD-128：ビスフェノールA型エポキシ樹脂（京都 50 化成（株）製）



30

Ep-154：フェノールノボラック型エポキシ樹脂（油化シェルエポキシ樹脂（株）製）


【化5】




40

XAC4152：オキサゾリドン環含有エポキシ樹脂（旭チバ（株）製）

【化6】






注) 上記化学構造式中、Gはグリシジル基(次式)を示す。

【0065】

【化8】



DICY: ジシアンジアミド

4, 4'-DDS: 4, 4'-ジアミノジフェニルスルホン

DCMU: 3-(3-クロロフェニル)-1, 1-ジメチルウレア

HDI2: ヘプタデシルイミダゾール

PEI: ポリエーテルイミド

(ジェネラル・エレクトリック(株)製 Uitem *

* (登録商標) グレード1000)

PES: ポリエーテルスルホン

(住友化学(株)製 Victrex グレード500 3P)

10

また、各実施例、比較例におけるDICY粒子の平均粒子径は7μm。また、実施例6における4, 4'-DDS微粒子の平均粒子径は10μmである。

【0066】

【発明の効果】本発明のプリプレグは、単繊維の断面形状が実質的に真円状の箱状繊維とマトリクス樹脂との接合が従来になく強固なプリプレグであり、これが成形されて得られる繊維強化複合材料は、高い強度特性と共に、優れた耐熱性、耐環境性、耐久性を発現すること
20 で、特に航空機用構造材料に好適に使用することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4F072 AA07 AA08 AB13 AD02 AD23
AD28 AD46 AF01 AF30 AF31
AG03 AG17 AH21 AJ04 AL02
AJ002 AC073 AC083 BN143 BP013
CD052 CD062 CD131 CD132
CK023 DA016 DA029 DA039
DE079 DE099 DE119 DE129
DE149 DE239 DG029 DJ009
DJ019 DJ039 DJ049 DJ059
ET007 ET018 EV219 FA046
FA087 GF00 GN00

JP 2000-17090 A5 2005.10.6

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第3区分
 【発行日】平成17年10月6日(2005.10.6)

【公開番号】特開2000-17090(P2000-17090A)
 【公開日】平成12年1月18日(2000.1.18)
 【出願番号】特願平10-184158
 【国際特許分類第7版】

C 0 8 J 5/24
 C 0 8 K 5/21
 C 0 8 K 5/31
 C 0 8 L 63/00

【F I】

C 0 8 J 5/24 C F C
 C 0 8 K 5/21
 C 0 8 K 5/31
 C 0 8 L 63/00 C

【手続補正書】

【提出日】平成17年5月19日(2005.5.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも次の構成要素【A】、【B】、【C】ならびにジアミノジフェニルスルホンおよび熱可塑性樹脂を含むエポキシ樹脂組成物が、単繊維の断面形状が実質的に真円状である補強繊維に含浸されてなることを特徴とするプリプレグ。

【A】：エポキシ樹脂配合物100重量部に対して、テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂が60重量部以上配合されるエポキシ樹脂配合物

【B】：粒子状ジシアンジアミド

【C】：ウレア化合物

【請求項2】

前記構成要素【A】において、テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂の配合量がエポキシ樹脂配合物100重量部に対して60～97重量部であり、さらに構成要素【A】には、テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂が3～40重量部配合されていることを特徴とする請求項1に記載のプリプレグ。

【請求項3】

前記テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂が、ビスフェノール型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、オキサゾリドン環を有するエポキシ樹脂から選ばれる少なくとも一種のエポキシ樹脂であることを特徴とする請求項2に記載のプリプレグ。

【請求項4】

前記エポキシ樹脂組成物には、無機粒子が含まれることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のプリプレグ。

【請求項5】

請求項1～4のいずれかに記載のプリプレグを積層し、100～140℃で加熱することにより硬化して成形されてなる繊維強化複合材料。

(2)

JP 2000-17090 A5 2005.10.6

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するため、本発明のプリプレグは次の構成を有する。すなわち、少なくとも次の構成要素【A】、【B】、【C】ならびにジアミノジフェニルスルホンおよび熱可塑性樹脂を含むエポキシ樹脂組成物が、炭繊維の断面形状が実質的に真円状である補強繊維に含浸されてなることを特徴とするプリプレグである。